


OSPRZĘT MONTAŻOWY DO LINII NAPOWIETRZNYCH

# TAŚMA STALOWA SDÜNNGER F 207 (20x0.7mm, 50m), STAINLESS STEEL 430

TASMA-STAL-F207-50M-SS430



Taśma stalowa Sdünnger F 207 (20x0.7mm, 50m), Stainless Steel 430 stosowana do tworzenia solidnych opasek mocujących taśma montażowa, wykonana z odpornej na korozję i warunki atmosferyczne stali nierdzewnej o szerokości 20mm i grubości 0.7mm, konfekcjonowana w zwoju o długości 50mb w trwałym plastikowym opakowaniu.

Jest idealnym rozwiązaniem kwestii mocowania, wiązania i spinania wymagającego wysokiej siły, wytrzymałości i trwałości. Pakowanie w zwojach umożliwia dostosowanie długości odcinka taśmy do konkretnych wymagań, ograniczając w ten sposób ilość odpadów.

## Charakterystyka:

Stal typu 430, z której wykonana jest taśma, zapewnia jej długą żywotność oraz odporność na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych takich jak niskie/wysokie temperatury i promieniowanie UV. Taśmy wykonane z tego typu stali, są odporne na zrywanie oraz rozciąganie, dobrze znosząc duże obciążenia i wibracje, co gwarantuje pewne mocowanie bez naruszania konstrukcji słupów, masztów, kratownic czy kominów.

Taśmy Sdünnger SS430 spełniają wszystkie wymagania światowych organizacji normalizacyjnych, w szczególności norm: AISI 430, DIN 1.4016, EN X6 CrNi 17, UNI X8 Cr18, BS 430 S 15. Najwyższą jakość produktów marki Sdünnger potwierdzają certyfikowane okresowe badania i testy przeprowadzane przez niezależne instytuty badawcze.

## Zastosowanie:

Produkt znajduje zastosowanie w telekomunikacji, energetyce, górnictwie, transporcie, rolnictwie, leśnictwie, budownictwie, przemyśle (chemicznym, petrochemicznym, wojskowym, elektrycznym, motoryzacyjnym).

## Dane techniczne

### Ogólne - Zgodność

Typ stali [En (US)]:	1.4016 (AISI430)
Norma [En (US)]:	EN10088-2 (ASTM A240)

### Właściwości fizyczne

Gęstość:	7.74 g/cm <sup>3</sup>
Struktura:	Ferytyczna
Temperatura topnienia:	1427-1510 °C
Wymiary [szerokość x grubość]:	20 x 0.7 mm
Wymiary [długość]:	50 m
Waga:	5.15 kg netto (5.35 kg brutto)
Powierzchnia:	BA/2B
Krawędzie:	WAK/SAK

Właściwości mechaniczne	Sdünnger spec.	ASTM A240
Wytrzymałość na rozciąganie (UTS) [Rm]:	450-550 N/mm <sup>2</sup>	(~448N/mm <sup>2</sup> =65ksi min)
Granica plastyczności (YS) [Rp02]:	320 N/mm <sup>2</sup>	(~206N/mm <sup>2</sup> =30ksi min)
Rozciągliwość przy zerwaniu [A80]:	25-35 %	(22% min)
Twardość (test Rockwell B):	B85	(B89 max)